

SHINNOKI®

PREFINISHED
WOOD PANELS

Käyttövalmiit Shinnoki-puuviilupaneelit

- Yksi paneeli on 2790 mm korkea, 1240 mm leveä sekä 19 mm paksu ja painaa n. 50 kg. Paneelissa on puuviilu pinnat paneelin kummallakin puolella sekä MDF-runko. Pinta ei tarvitse viimeistelyä, sillä puuviilupaneelit ovat valmiiksi harjattuja, petsattuja ja lakattuja.
- Paneelissa on kaksi viimeisteltyä puolta: Kirkkaalla muovilla suojattu puoli on paneelin siistimpi viilupinta, joka asennetaan näkyviin. Vihreällä muovikelmulla suojattu puoli jää asennettaessa taustapuolelle.
- Shinnoki-paneelin viilupinta on aitoa puuta, joten kaikki paneelit ovat yksilöllisiä. Värisävyjen ja rakenteen lievä vaihtelu on normaalia ja kuuluvat puupaneelin luonteeseen eikä niillä ole vaikutusta paneelin laatuun.
- Jotta lopputulos olisi paras mahdollinen, suosittelemme asentamaan samaan tilaan tulevat Shinnoki-paneelit samasta erästä. Eränumero löytyy paneelin reunasta.
- Paneelin kummatkin pinnat on suojattu muovikalvolla, mutta reunat tulee suojata kuljetettaessa ja kannettaessa, jotta reunat eivät vaurioidu. Paneelit tulee suojata myös kosteudelta, joten paneeleja ei voi jättää ulkotiloihin ja ne on suojattava sateelta tai lumelta kuljetuksen ajaksi.
- Paneeleita tulee säilyttää tilassa, jossa ilman suhteellinen kosteus 40 - 60 % eikä altistaa voimakkaalle UV-valolle.
- Tarkista jokainen paneeli huolellisesti ennen työstöä. Älä asenna virheellisiä paneeleita.
- Paneelit voidaan puhdistaa kuivalla, pehmeällä liinalla. Myös hieman kostutettua liinaa voidaan käyttää, mutta liiallista veden käyttöä tulee välttää. Kaikki nesteet tai kosteat kohdat on kuivattava välittömästi, jotta vältetään kosteusjäljet. Paneelille ei tule käyttää tuotteita, jotka sisältävät asetonia tai etyylibutyylia aseaattia. Nämä tuotteet voivat aiheuttaa pysyviä jälkiä. Myös vaha ja öljy voivat aiheuttaa vahinkoa, jota takuu ei kata.
- Pintaan aiheutuneet naarmut voidaan siistiä Shinnoki-pigmenttikynällä, joka on saatavissa joka paneelin sävyssä sekä viimeistellä kohta lakkakynällä, jottei pintaan jäisi pieniäkään rakoja ja likaa tai kosteutta pääsisi paneelin sisään.
- Joidenkin puulajien väri muuttuu UV-valon vaikutuksesta. Puun tummeneminen tai vaaleneminen ajan myötä on puupaneelien luonnollinen ominaisuus. Esimerkiksi Shinnoki-paneelin päälle asennettu taulu voi aiheuttaa kohtaan eri värisyyttä, joka on huomattavissa, jos taulu poistetaan.



Oy Orient-Occident Ltd
Ruukinkuja 2, Espoo
(09) 260 660
asiakaspalvelu@orientoccident.fi
www.orientoccident.fi